



«ВекторСтрой»

8 (951) 534 02 80

info.vectors@yandex.ru

Технические характеристики бентонитового мата Росбент

Наименование показателя	Ед. изм.	Бентонитовый мат Росбент
Масса 1 м ² материала	кг	5,0 – 5,1
Длина рулона	м	5,0 – 20,0
Ширина рулона	м	1,15 – 5,0
Толщина мата	мм	6,4 – 10
Масса рулона	кг	34,5 – 600,0
Масса минерального наполнителя – бентонитового гранулята в 1 м ²	кг	5,0 – 5,2
Химическая стойкость, в диапазоне pH	ед	4 – 8
Водопроницаемость (коэффициент фильтрации)	м/с	10 ⁻⁸
Прочность механической связи (при укладке со свежесуложенным бетоном)	Н/м	66,7
Стойкость к гидростатическому давлению	кг/см ²	7
Прочность на разрыв	Н	329
Сопротивление к прокалыванию	кг	61,3
Эластичность при низкой температуре	°С	Не меняется до -32

Оформить заявку на бентонитовый мат Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).