



«ВекторСтрой»

8 (951) 534 02 80

info.vectors@yandex.ru

Технические характеристики бентонитового мата Voltex (Волтекс)

| Наименование показателей | Ед. изм. | Voltex | Voltex L | Voltex UL |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Толщина при давлении 2 кПа, не менее | мм | 6,4 | 5,6 | 5,2 |
| Масса гранул бентонита, не менее | г/м ² | 4800 | 3500 | 3000 |
| Размер матов | м ² | 5,0 x 40,0 | 5,0 x 40,0 | 5,0 x 40,0 |
| | | 1,15 x 5,0 | 1,1 x 5,0 | 1,1 x 5,0 |
| Вес матов | кг | 1150,0 | 880,0 | 780,0 |
| | | 34,0 | 25,0 | 22,0 |
| Стойкость к гидростатическому давлению | атм | 7 | 6 | 6 |
| Коэффициент фильтрации | см/с | 1×10^{-9} | 5×10^{-9} | 5×10^{-9} |
| Температура укладки минимальная | С° | до -30 | до -30 | до -30 |
| Толщина бетонного пригруза, не менее | мм | 200 | 150 | 150 |

Оформить заявку на бентонитовый мат Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).